

PRÍRODNÝ KAMEŇ

vysoko nasiakavý, matný, alebo neleštený povrch
neleštený vápenec, Vicenza kameň, Lecce
kameň, Pietra Serena, štiepaný kremeň



Interiér



Horizontálne
povrchy



Vertikálne
povrchy

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

FILACLEANER
riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



po 4 hod.

FILAW68
neriedený
spotreba: 10 m²/1L
1 náter



po 12 hod.

FILASTOP DIRT
neriedený
spotreba: až do 70 m²/1L
1 náter

ZVÝRAZNE NIE FARBY PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzny
po 12 hod.

FILAWET ECO
neriedený, alebo riedený 1:1
spotreba: 10-20 m²/1L
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

PROTI NEČISTOTÁM



po 12 hod.

FILASTOP DIRT
neriedený
spotreba: až do 70 m²/1L
1 náter

DOKONČOVANIE

PRÍRODNÝ EFEKT



pochôdzne po
1 hod.

FILAMATT
neriedený
spotreba: 30-40 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

POLESLKÝ EFEKT



pochôdzne po
1 hod.

FILASATIN
neriedený
spotreba: 30-40 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

ÚDRŽBA

BEŽNÁ



FILACLEANER
riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILACLEANER
riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1L



jeden náter vybraným
ukončovacím voskom



Rada odborníka: vopred ošetriť s **FILAPW10**

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter **FILAPW10** (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)