



- TERAKOTA
- KLINKER
- NELESKLÉ AGLOMERÁTY



POUŽITÍ

- K údržbě matného povrchového vzhledu podlah z terakoty, klinkeru a a přírodního kamene či mramoru.
- Představuje ideální závěrečnou úpravu po hydroizolaci s obsahem vody.
- Je ideální k odstranění prachu z vnitřních zdí z cihel či přírodního kamene.

VÝHODY

- Uděluje přirozený vzhled.
- Vyznačuje se vysokou koncentrací: může se používat v různých stupních zředění dle potřeby.
- Leštěním můžeme dosáhnout až satinovaného efektu.
- Je zcela odstranitelný.
- Vyznačuje se vynikajícím samonivelačním působením.

APLIKACE

Pro ochranu podlah a stěn:

Mírně rozřeďte přípravek FILAMATT z důvodu jeho lepšího zkapalnění a usnadněte jeho nanášení přidáním jedné sklenice vody na litr přípravku. Na suchý a čistý povrch aplikujte rovněm nebo hadrem (v případě nanášení na stěny štětcem) jednu rovnoměrnou vrstvu přípravku FILAMATT.

Vyčkejte až do úplného vysušení (přibližně za hodinu) a poté přejděte druhou vrstvou do kříže vůči první vrstvě. Po vysušení (přibližně za hodinu) bude podlaha připravena k běžnému použití. Když je potřebné mírné zvýšení lesku, je možné přejít po povrchu vlhkým hadrem nebo leštícím strojem. Na podlaze z terakoty a na kameni s vysokou nasákavostí (např. „pletra serena“, neopracovaný křemenec) se doporučuje předem aplikovat jednu vrstvu hydroizolačního přípravku jako například FILAFOB nebo FILAW68.

Pro údržbu:

Obnovení povrchové úpravy (každé 2-3 měsíce): po očištění povrchu rozředěným roztokem přípravku FILACLEANER (1:200) aplikujte přípravek FILAMATT rozředěním 500 ml přípravku v 5 litrech vody. Po osušení je podlaha připravena k běžnému použití. Obnovení ochrany (jednou ročně): aplikujte mírně rozředěný vosk (200 ml vody na litr přípravku) rovněm, hadrem nebo jiným aplikátorem. Po vysušení bude podlaha připravena k běžnému použití. Pro ošetření zabírajující oprášení: na suchý povrch aplikujte štětcem jednu rovnoměrnou vrstvu čistého přípravku FILAMATT. Přibližně po jedné hodině je ošetřený povrch suchý.

Pozor:

Přípravek lze odstranit s použitím speciického odvodskovacího prostředku pro vosky s obsahem vody FILAPS87. Nedoporučuje se použití přípravku na povrchu v exteriéru, ve vlhkých prostředích a tam, kde se hromadí voda (koupelny, sprchy). Přípravek může měnit estetický vzhled materiálu, a proto předem zkontrolujte účinek na malé části povrchu.

SPOTŘEBA

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota	30 m2
Kámen	30/40 m2

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

1 litrové kanystry: karton se 12 kusy.

5 litrové kanystry: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- "Nádoby skladujte při teplotě prostředí; přípravek v kanystru není mrazuvzdorný."

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.

Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

SLOŽENÍ

Vodní emulze tvrdých vosků a polymerů s přidáním zmatňující složky a jiných vhodných přísad.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY

Nevyžaduje se označení štítky ani symboly rizika a nebezpečí, protože přípravek není klasifikován platným předpisem jako nebezpečný.

Bezpečnostní list je k dispozici na požádání pro profesionální uživatele.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled: kapalina

Barva: mléčně bílá

Zápach: květinový

Hustota: 1,004 kg/litr

pH: 8,9

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších technických znalostí a jsou podporovány nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii.

Fila nepochybně žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých výrobků.

REV. 02 - 28. 04. 2017